

Анкерный цемент АМ 25

Анкерный цемент АМ 25 с цементом не содержащим извести и с нормальными добавками.

Руководство по применению:

Анкерный цемент необходимо минимум 2 минуты перемешивать в машине в предписанном соотношении чтобы не осталось комков. Для шпуров в почве пропорция воды может быть немного увеличена. Перемешанный анкерный цемент закачивается в глубину шпура не оставляя свободных пространств, затем может быть вставлен анкер.

Состав: Портландцемент, песок 0,1-0,5 мм, добавки

Время использования материала: прим. 1 час при +20°C

Соотношение компонентов: 30 кг. Анкерного цемента АМ 25 + прим. 6,0-6,5 л. воды (WF - соотношение: прим. 0,2-0,215)

Допустимые нагрузки:

Частичные нагрузки: через 24 часа.

Прочность на сжатие при показателе

вода-твердое вещество: прим. 0,2:

через 24 часа: 18 Н/мм²

через 7 дней: 47 Н/мм²

через 28 дней: 61 Н/мм²

Конечная прочность: через 90 дней: 65 Н/мм²

Прочность на изгиб: через 28 дней: 10,2 Н/мм²

Сила сцепления КН: 12ч 24ч 7д

(анкер М 24) прим.: 150, 0220 420

Толщина слоя: макс. 20 мм

Расход: прим. 1,8 кг/дм³

Доставка: в 25/30 кг. Бумажных мешках на европалетах.

Толщина слоя: макс. 20 мм

Расход: прим. 1,8 кг/дм³

Доставка: в 25/30 кг. Бумажных мешках на европалетах.

Хранение: Хранить в сухом и прохладном месте.

Срок годности 6 мес. Лопнувшую упаковку необходимо сразу заклеить

Утилизация: Опустошить упаковку в сухом месте и утилизировать в соответствии с установленным порядком.

Ссылка: Низкое содержание хромата в соотв. с TRGS 613

Меры предосторожности:

Материал содержит цемент, вызывает раздражение глаз, кожи и органов дыхания. Не вдыхать пыль. При контакте с глазами – тщательно промыть водой и обратиться к врачу. Надеть подходящие защитные перчатки и защитные очки.