

Насосы для работы с полимерным покрытием Текфлекс

Пневматический насос TF1

Предназначен для перемешивания компонентов полимерного материала Текфлекс в смесительной емкости с последующей подачей готового материала по шлангу и набрызга на покрываемую поверхность. Насос состоит из смесительной емкости для перемешивания компонентов с пневматическим миксером, пневмодвигателя, подающего винтового насоса, распределительных шлангов подачи сжатого воздуха.

Наименование	Капцем КТ (быстрый)	Капцем КТ (белый)	Капцем КТ (серый)
Отношение вода : порошок	0,23 : 1,0	0,23 : 1,0	0,23 : 1,0
Время отверждения при +25°C	53 минуты	2-3 часа	4 часа
Плотность свежего раствора	1750 кг/м3	1750 кг/м3	1750 кг/м3
Прочность на сжатие:			
2 часа	9,9 МПа	0	0
4 часа	13,6 МПа	0	0
24 часа	18,9 МПа	15,4МПа	6,3МПа
7 дней	20,6 МПа	38,1МПа	21,5МПа
28 дней	32,2 МПа	56,3МПа	32,5МПа
Прочность на растяжение:			
2 часа	0,75 МПа	0	0
4 часа	1,00 МПа	0	0
24 часа	1,53 МПа	0,46 МПа	1,6 МПа
7 дней	1,94 МПа	3,20 МПа	2,63 МПа
28 дней	3,96 МПа	3,67 МПа	3,07 МПа

